

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГИДРОКСИДЫ АЛЮМИНИЯ СУХИЕ

Марка		ALOLT 01	ALOLT 1AF
$Al(OH)_3$	%	min. 99.5	min. 99.5
SiO_2	%	max. 0.01	max. 0.01
Fe_2O_3	%	max. 0.02	max. 0.01
Na_2O total	%	max. 0.2	max. 0.3
Влажность	%	max. 0.2	max. 0.2
Насыпная плотность	kg/cm ³	max. 1400	max. 1300
Средняя величина частиц d50	μm	40 – 85	35 – 65
Белизна	%	min. 80	min. 90